



LATEX PATO

a base de resina acrílica estirenada

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ※ Acabado mate para interiores.
- ※ Deja la superficie lisa, suave y con buena apariencia.
- ※ Resistente a la luz.
- ※ Amplia variedad de colores y matizables entre sí.
- ※ Pintura lavable.

USOS TÍPICOS

- ※ Paredes interiores, sala, comedor, dormitorios, etc.
- ※ Sobre concreto o madera.

DATOS FÍSICOS

Acabado : Mate
Color : Según cartilla
Componentes : Uno
Sólidos en volumen : 27% ± 3%, según color
Número de capas : Dos
Rendimiento teórico : 36 m² /4 Lt. por mano

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Diluyente : Agua potable

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX PATO

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX PATO.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de "Sellador 150 CPP"; dejar secar 4 horas entre manos. Luego, aplicar LATEX PATO.

Superficies alcalinas p con yeso

- ✓ Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros CPP. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX PATO.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha , rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro : 4 horas a 25°C
Repintado mínimo : 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- ※ Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *Superficies nuevas*.- Imprimante CPP, Látex Pato diluido.
- ✓ *Superficies con pintura antigua*.- Sellador 150 CPP
- ✓ *Superficies con humedad*.- Imprimante para Muros CPP.

ACABADOS RECOMENDADOS

- ※ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.2 ± 0.5 Kg. según color.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud .
No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Ultima revisión: 22/04/02